

HERITAGE 14					HERITAGE 20			
Décor	Monolame				Monolame			
Teneur en humidité	≤ 9%				≤ 9%			
Epaisseur	14 mm ± 0,2 mm				20 mm ± 0,2 mm			
Dimensions	400 à 1200 x 90 400 à 1200 x 125 400 à 2000 x 140				600 à 2000 x 180			
Tolérance longueur	± 0,5 mm (NF en EN 13226)				± 0,5 mm (NF en EN 13226)			
Tolérance largeur	± 0,2 mm (NF en EN 13226)				± 0,2 mm (NF en EN 13226)			
Tolérance équerrage	≤ 0,2 % (NF en EN 13226)				≤ 0,2 % (NF en EN 13226)			
Tolérance planéité «tuilage» (l)	≤ 0,7 % sur la largeur (NF en EN 13226)				≤ 0,7 % sur la largeur (NF en EN 13226)			
Tolérance planéité (L)	≤ 0,5 % sur la longueur (NF en EN 13226)				≤ 0,5 % sur la longueur (NF en EN 13226)			
Poids /m²	9,8 kg				13,5 kg			
Choix bois	Sélection	Original	Authentic	Chic	Sélection	Original	Authentic	Chic
Collections *	#1	#1	#1	#3	#1	#1	#1	#3
	#2	#2	#2	#4	#2	#2	#2	#4

Parquet massif,
essence chêne.
Assemblage
rainures / languettes.
4 Chanfreins pour le
14 mm / 2 Chanfreins
pour le 20 mm

Collections *

- #1 – Finition vernie
- #2 – Finition huilée
- #3 – Finition vernie vieillie
- #4 – Finition huilé tannique

Normes, Certifications et Garantie

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage PEFC/10-35-62

Emission dans l'air intérieur, classement A+

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

	HERITAGE 14	HERITAGE 20
Classement d'usage	Classe 33	Classe 34
Résistance thermique	0.082 m².K/W	0.118m².K/W
Réaction au feu	Cfl-s1	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales de Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose collée en plein pour Héritage 14, pose collée en plein ou clouée pour Héritage 20. Se reporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet. Pose en cordons interdite.

	HERITAGE 14	HERITAGE 20
Circulation d'eau chaude basse température	Oui	Non
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Non	Non
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Non	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

**Note d'informations et entretien**

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Finition Mate et un léger brossage des lames. Finition huilée usine à séchage UV qui confère au bois un aspect naturel, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Finition vernie vieillie usine à séchage UV haute protection et très résistante. Surface rabotée irrégulièrement, donne un aspect bosselé, chanfreins « travaillés » et traits de scie dans la largeur des lames.

Toutes ces finitions sont sans solvant.

Finition huilée tannique, huilée usine à séchage UV modifie la couleur et l'aspect du bois, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Toutes ces finitions sont sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « (Phénomène d'oxydation naturel) ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées.

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocoles entretien et maintenance parquet huilé, parquet verni).

Rénovation possible, ponçage trois à cinq fois en fonction de l'épaisseur du parquet.

FPPi - Parqueterie Berrichonne -

France / tél : +33 (0)2 54 29 19 19 / Fax : +33 (0)2 54 36 38 18

2, Chemin de la Parqueterie - 36120 ARDENTES

www.fppi.fr - parquet@fppi.fr